

Datenblatt vom Geschlossenzelligen PU-Schaum

HAUPTMERKMALE	INDIKATOR, KLASSENSTUFE	NORMEN
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	0.022 W/m* k	EN12939
Brandschutzklasse	E	EN13501
Geschlossenzelliger Inhalt	CCC1 ≤80%	ISO 4590
Wasseraufnahme bei teilweisem Eintauchen	≤0.14 kg/m ²	EN1609
Druckspannung bei 10%-iger Verformung	Mindestens CS(10/Y)63	EN 826
Bildung einer weichen Masse	CT5(20) 3-4 s	EN14315-1
Verkleisterungs-Zeit	GT7(20) 6-8 s	EN14315-1
Antihafbeschichtete-Zeit	TFT9(20) 8-11 s	EN14315-1
Schaumdichte	28-33 kg/m ³	EN14315-1